







|     |              |             |                         |            |   |
|-----|--------------|-------------|-------------------------|------------|---|
| 1/1 | Kategorija   | Lak 2K      |                         |            | <br><small>Paints &amp; Tapes worldwide</small> |
|     | TDS številka | NO_21_22    | Registracijska številka | 000024104  |   |
|     | SDS številka | SDS_NO_3_03 | Datum                   | 28.09.2021 |   |

# DART CLEAR 8500

## AIR-DRYING Lak

|                    |   |   |  |   |   |                                     |  |
|--------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|--|
| LASTNOSTI          | TIP<br><b>HS</b>  |   | <b>OPIS:</b><br>HS prozorni lak s posebnimi dodatki SR (odpornost na praske). Posebne sodobne Air-Dry smole zagotavljajo izjemno hitro sušenje, delovno trdoto in poliranje je na voljo po 1 uri pri 20°C. Poleg tega je možnost hitrega nanosa prozornega laka večinoma priporočljiva za Smart/Spot Repair. DART CLEAR 8500 ima zelo dobro vremensko in UV odpornost. |   |   |                                     |  |
|                    | TRDILEC<br><b>HARD 90-850</b>   |   |  |   |   |                                     |  |
|                    | NA VOLJO TRDILCI<br><b>STANDARD</b>   |   |  |   |   |                                     |  |
| DOPOLNILNI IZDELKI |   |   | <b>PLUS 750</b><br>ACCELERATING AGENT  | <b>PLUS 760</b><br>ANTISILICONE ADDITIVE  | <b>PLUS 770</b><br>ELASTICITY INCREASING AGENT  | <b>THIN 890</b><br>FADE OUT THINNER |  |
| PODLAGE            | SPECTRAL BASE 2.0<br>SPECTRAL WAVE 2.0  |   | Pravilno nanešeni in posušeni sloji temeljnih premazov SPECTRAL  |   |   |                                     |  |
|                    | POZOR   |   | Lak je združljiv z večino temeljnih premazov na osnovi topil in vode, ki so na voljo na trgu   |   |   |                                     |  |
| MEŠANJE            |    | <b>DART CLEAR 8500</b>  | VOLUMEN<br><b>2</b>  | TEŽA<br><b>100 g</b>  | VOC II/B/e limit *  | 840 g/l                             |  |
|                    |   | <b>HARD 90-850</b>  | <b>1</b>   | <b>52 g</b>   | VOC content   | 525 g/l                             |  |
|                    |   | * Za pripravljeno mešanico v skladu z Direktivo UE 2004/42/CE |  |   |   |                                     |  |
| NANOS              | <br>Upoštevajte navodila proizvajalca opreme | Viskoznost<br>DIN 4 pri 20°C<br><b>13 - 15 s</b>              |    | <b>1 sloj + 1 sloj</b><br>Nanesite 1 sloj, odzračite (če je potrebno), nanesite 2 sloj  |   |                                     |  |
|                    |   | Diza<br><b>Ø 1.2-1.4 mm</b>                                   |  | Debelina enega suhega sloja<br>Največja debelina brezbarvnega laka  | 25 ÷ 30 µm<br>70 µm   |                                     |  |
|                    |   | Pritisk<br><b>1.7 - 2.2 bar</b>                               |  | <b>0 - 5 min / 20°C</b><br>Čas odzračevanja je odvisen od kabine<br>Priporočljivo je nanašanje brezbarvnega laka pri temperaturah nad 15°C in pri vlažnosti največ 70%. |   |                                     |  |
|                    |   |   | Odprti čas<br><b>30 min / 20°C s HARD 90-850 Standard</b>  |   |   |                                     |  |
| IZBIRA TRDILCA     | Velikost/število elementov  |   | 15 – 20 °C   | 20 – 25 °C  | 25 – 35 °C  |                                     |  |
|                    | Male popravke<br>1-2 del  |   | HARD 90-850  | HARD 90-850   | HARD 90-850   |                                     |  |
|                    | Srednja popravila<br>3-5 del  |   | HARD 90-850  | NI PRIPOROČLJIVO  | NI PRIPOROČLJIVO  |                                     |  |
| ČAS SUŠENJA        | s HARD 90-850   |   | 20°C   | 50°C  |  | NI PRIPOROČLJIVO                    |  |
|                    | Brez prahu  |   | <b>10 min</b>  | <b>3 min</b>  |   |                                     |  |
|                    | Operativna trdnost  |   | <b>1 h</b>   | <b>10 min + 30 min / 20°C</b>   |   |                                     |  |
|                    | Zaključna trdnost   |   | <b>2 dni</b>   | <b>10 min + 2 dni / 20°C</b>  |   |                                     |  |
| POZOR              |    | UPORABLJAJTE VARNOSTNO OPREMO                                 | POGLEJ SIGURNOSNI LIST<br>SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO<br>POGLEJ SPLOŠNE INFORMACIJE  |   |   | ROK UPORABE                         |  |
|                    |   |   |  |   |   | DART CLEAR 8500<br>24 mesecev/20°C  | HARD 90-850<br>STANDARD<br>18 mesecev/20°C |